

Sıva Yüzey Hazırlığı

ARTIFIX SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Malzeme Esası	Mineral Dolgulu Stiren Akrilik Dispersiyon
Yoğunluk	~ 1,50 kg/lt
Renk	Beyaz
Kıvam	Sıvı-Pasta
Katı Madde	% 58
Kullanım Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C



KULLANIM ALANI

Artifix Dış Cephe Astarı Dekoratif kaplama sıvası öncesi, yüzey adersansının artırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Donatı sıvasının yüzeyinin sertleşmesi ve su emiciliğinin azaltılmasını sağlar.

UYGULAMA YÜZEY HAZIRLAMA

Zemin kuru, sağlam, temiz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA

Artifix Dış Cephe Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır.

Artifix Dış Cephe Astarı ağırlıkça %20 su ile inceltilerek yüzeye rulo veya fırça ile uygulanır. İnceltme sırasında çok iyi karıştırma yapılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyler eski solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise eski boyaların yüzeyden mutlaka uzaklaştırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde brandalama ile uygulama yapmaya özen gösterilmelidir. Kuruma tamamlanana kadar yağmurdan ve dondan korunmalıdır.

TÜKETİM

Sarfiyat: 0.15 - 0.30 kg/m²

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

15 kg'lık plastik kovalarda ambalajlanır.

Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

UYARILAR

- Uygulamanın + 5 °C, + 30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Sıkı kapatılmış kaptaki koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ve ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Daha fazla bilgi için Teknik Departmanımıza başvurunuz.

Artı Harç San. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Artı Harç San. sorumlu değildir.

Sıva Yüzey Hazırlığı

ARTIFIX BRÜT BETON ASTARI



Malzeme Esası	Sentetik reçine dispersiyonu
Yoğunluk	~ 1,60 g/cm ³
Renk	Pembe
Kıvam	Pasta
Kullanım Kalınlığı	0,2 mm- 0,4 mm
Kuruma Zamanı	60-120 dakika (20 °C ve % 50 nispi nem)
Sıcaklık Dayanımı	-20 °C - +80 °C

KULLANIM ALANI

Beton yüzeyli duvar ve tavanlarda aderans artırıcı astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Sıvanın yüzeye yapışma performansını artırır. Dökülme ve çatlamları engeller.

UYGULAMA YÜZEY HAZIRLAMA

Zemin kuru, sağlam, temiz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA

15 kg'lık Artifix Brüt beton astarı üzerine istenilen kıvama göre 3 kg su ilave edilip homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Bu karıştırma işlemi uygulama sırasında sürekli tekrarlanır. Artifix Brüt beton astarı yüzeye bir rulo yardımı ile tatbik edilir. Malzeme yüzeyden tırnakla kazınamayacak duruma geldiğinde üzerine sıva uygulaması yapılır.

TÜKETİM

150-250 g/m².

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

15 kg'lık plastik kovalarda ambalajlanır. Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır. Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

UYARILAR

- Uygulamanın + 5 °C, + 30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerde depolanmaz.
- Sıkı kapatılmış kaptaki koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ve ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Daha fazla bilgi için Teknik Departmanımıza başvurunuz. Artı Harç San. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Artı Harç San. sorumlu değildir.